


# Produktdatenblatt Art.-Nr. 2353-030-06

## Ladungssicherungsnetz 3,00 x 4,00 m

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de



### TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| Mögliche Farben                              | schwarz   |
| Maße   | 3,00 x 4,00 m   |
| Material                                     | Polypropylen hochfest, knotenlos  |
| Materialstärke                               | Ø 1,8 mm  |
| Maschenweite                                 | 30 x 30 mm  |
| Maschenstellung                              | quadratisch (gerade)  |
| Maschenverbindung                            | knotenlose Verflechtung   |
| Randausführung                               | umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark)                                    |
| Gummileine                                   | inkl. Gummileine (Ø 6 mm), umlaufend eingefädelt                              |
| Maschenhöchstzugkraft                        | 600 N   |
| Feinheitsbezogene Höchststreißkraft          | 7,0 cN/den  |
| Bruchdehnung Grundfaser                      | 15%   |
| Normen und Richtlinien                       | VDI Richtlinie 2700   |
| Zertifikat                                   | DEKRA-Zertifikat 201023818, Öko-Tex&reg;-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100) |
| Dauergebrauchstemperatur                     | -40 bis +80 °C  |
| Schmelzpunkt                                 | 165 °C  |
| Waschtemperatur (max.)                       | 30 °C   |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn                | 0%  |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit       | 0%  |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren   | sehr gut/gut  |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen   | gut/nicht gut   |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut   |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle    | sehr gut  |
| Biege- & Scheuerfestigkeit                   | gut   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Witterungsbeständigkeit</b>                      | gut   |
| <b>UV-Stabilisierung</b>                            | 300 kly                                     |
| <b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung</b> | 90%   |
| <b>Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung</b>    | gute Dauerelastizität, geringe Dehnung      |
| <b>Flexibilität im Wassereinsatz</b>                | bleibt flexibel                             |
| <b>Schrumpfverhalten im Wasser</b>                  | gering schrumpfend                          |
| <b>Schrumpfverhalten an der Luft</b>                | keine Schrumpfung                           |
| <b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b>        | schmilzt                                    |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>                    | isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit |
| <b>Zolltarifnummer</b>                              | 56081930                                    |
| <b>Flächengewicht</b>                               | 85 g/m <sup>2</sup>                         |
| <b>Gesamtgewicht</b>                                | 1,70 kg                                     |