

# Produktdatenblatt Art.-Nr. 720

## Schutznetz für Dachziegel- und Fassadensicherung nach Maß

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de



### Wählbare Optionen:

#### Ösenabstand:

- ca. alle 25 cm
- ca. alle 30 cm
- ca. alle 40 cm
- ca. alle 50 cm
- ca. alle 100 cm
- Einzelösen nur in den Ecken
- Doppelösen nur an den Ecken
- ohne Ösen



## TECHNISCHE DATEN

<b>Maße:</b>	Breite nach Maß, Länge nach Maß
<b>Mögliche Farben:</b>	dunkelgrün, hellgrün, weiß, orange, blau, silber, terrakotta, creme, schwarz
<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Gewebeart:</b>	Bändchen-Raschelgewirke, luft- und wasserdurchlässig
<b>Maschenweite:</b>	1 x 3 mm
<b>Fertigungstoleranzen:</b>	Außenabmessungen: ± 2,5 cm
<b>Schattierwert:</b>	50%
<b>Randausführung:</b>	ringsum umgenäht und mit Verstärkungsband versehen (ca. 40 mm breit)
<b>Ösen:</b>	Innendurchmesser Ø 16 mm, ringsum im gewählten Abstand (Standard: 50 cm), Messingösen bei Farben Orange, Terrakotta und Creme, ansonsten Edelstahlösen
<b>Höchstzugkraft:</b>	60 daN (nach DIN 53 857/1, Mittelwert längs)
<b>Zertifikat:</b>	Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
<b>Dauergebrauchstemperatur:</b>	-30 bis +60 °C
<b>Schmelzpunkt:</b>	155 °C
<b>Feuchtigkeitsaufnahme im Garn:</b>	0%
<b>Festigkeitsminderung durch Feuchtigkeit:</b>	0%
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren:</b>	sehr gut/gut
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen:</b>	gut/gut
<b>Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel:</b>	gut
<b>Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle:</b>	sehr gut
<b>Biege- &amp; Scheuerfestigkeit:</b>	gut
<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	gut
<b>UV-Stabilisierung:</b>	250 kly
<b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung:</b>	90%
<b>Zolltarifnummer:</b>	63079010
<b>Flächengewicht:</b>	200 g/m <sup>2</sup>